

REPORTING CIRCUIT FOR DETECTING ERROR

Patent Number:

Publication date: 1989-06-01

Inventor(s): SODA YOSHIHISA

Applicant(s): NEC CORP

Requested Patent: JP1140346

Application Number: JP19870300933 19871127

Priority Number(s):

IPC Classification: G06F11/22; G06F11/30

EC Classification:

Equivalents:

Abstract

PURPOSE: To judge whether an error is detected first in any error detection circuit by suppressing the write of an error detection signal on a shift path in another unit circuit by the error detection signal of the unit circuit in which the error is detected first.

CONSTITUTION: When the error is detected first in any unit circuits 100-10n-1, the error detection signal 40K is written on the shift path 4K of the unit circuit, and also, it is outputted from an output selection circuit 5K, and an error detection informing signal 41K line is activated, and is outputted from an error processing circuit 1, and an error processing storage circuit 16 is set, and its output is activated. Next, the output of the error processing storage circuit 16 is inputted to the error processing circuit 1 via an input selection circuit 3, and the error detection informing signal 41K line is activated. Therefore, error detection information is written only on the shift path 4K of the unit circuit in which the error is detected first, and the write on another shift path 4K is suppressed. In such a way, it is possible to recognize in which unit circuit the error is detected first.

Data supplied from the esp@cenet database - l2

THIS PAGE BLANK (USPEN)

(19)日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平11-40346

(43)公開日 平成11年(1999)2月12日

(51)Int.Cl.⁶H 05 B 33/04
G 09 F 9/30

識別記号

3 6 5

F I

H 05 B 33/04
G 09 F 9/30

3 6 5 D

審査請求 未請求 請求項の数13 OL (全 5 頁)

(21)出願番号

特願平9-195726

(22)出願日

平成9年(1997)7月22日

(71)出願人 000005016

バイオニア株式会社

東京都目黒区目黒1丁目4番1号

(71)出願人 000221926

東北バイオニア株式会社

山形県天童市大字久野本字日光1105番地

(72)発明者 安彦 浩志

山形県米沢市八幡原4-3146-7東北バイ
オニア株式会社米沢工場内

(72)発明者 尾形 吉弘

山形県米沢市八幡原4-3146-7東北バイ
オニア株式会社米沢工場内


(74)代理人 弁理士 藤村 元彦

(54)【発明の名称】 有機エレクトロルミネセンス表示装置

(57)【要約】

【課題】 ショートの発生を抑制した信頼性の高いエレクトロルミネセンス表示装置を提供する。

【解決手段】 1 以上の有機化合物からなるエレクトロルミネセンス機能層が互いに積層された有機化合物層群が陰極及び陽極間に配された有機エレクトロルミネセンス素子が基板上に形成されてなる有機エレクトロルミネセンス表示装置であつて、有機化合物層群並びに陰極及び陽極を空間を介して囲繞しかつこれらを外気から遮断する気密ケースと、気密ケース内の空間を満す少なくとも1種類の支燃性ガスを含む封入ガスと、を有する。



【特許請求の範囲】

【請求項 1】 1 以上の有機化合物からなるエレクトロルミネセンス機能層が互いに積層された有機化合物層群が陰極及び陽極間に配された有機エレクトロルミネセンス素子が基板上に形成されてなる有機エレクトロルミネセンス表示装置であつて、前記有機化合物層群並びに前記陰極及び陽極を空間を介して囲繞しつつこれらを外気から遮断する気密ケースと、前記気密ケース内の空間を満す少なくとも 1 種類の支燃性ガスを含む封入ガスと、を有することを特徴とする有機エレクトロルミネセンス表示装置。

【請求項 2】 前記支燃性ガスは酸素ガスであることを特徴とする請求項 1 記載の有機エレクトロルミネセンス表示装置。

【請求項 3】 前記酸素ガスは濃度が 1 vol% 以上であることを特徴とする請求項 2 記載の有機エレクトロルミネセンス表示装置。

【請求項 4】 前記支燃性ガスは一酸化二窒素ガスであることを特徴とする請求項 1 記載の有機エレクトロルミネセンス表示装置。

【請求項 5】 前記一酸化二窒素ガスは濃度が 2 vol% 以上であることを特徴とする請求項 4 記載の有機エレクトロルミネセンス表示装置。

【請求項 6】 前記支燃性ガスはオゾンガスであることを特徴とする請求項 1 記載の有機エレクトロルミネセンス表示装置。

【請求項 7】 前記支燃性ガスは塩素ガスであることを特徴とする請求項 1 記載の有機エレクトロルミネセンス表示装置。

【請求項 8】 前記支燃性ガスは一酸化窒素ガスであることを特徴とする請求項 1 記載の有機エレクトロルミネセンス表示装置。

【請求項 9】 前記支燃性ガスはフッ素ガスであることを特徴とする請求項 1 記載の有機エレクトロルミネセンス表示装置。

【請求項 10】 前記支燃性ガスは三フッ化窒素ガスであることを特徴とする請求項 1 記載の有機エレクトロルミネセンス表示装置。

【請求項 11】 前記支燃性ガスは二フッ化酸素ガスであることを特徴とする請求項 1 記載の有機エレクトロルミネセンス表示装置。

【請求項 12】 前記支燃性ガスは三酸化フッ化塩素ガスであることを特徴とする請求項 1 記載の有機エレクトロルミネセンス表示装置。

【請求項 13】 前記封入ガスは窒素ガス又は不活性ガスを含むことを特徴とする請求項 1 記載の有機エレクトロルミネセンス表示装置。

【発明の詳細な説明】

【0 0 0 1】

【発明の属する技術分野】 本発明は、電界の印加によつ

て発光するエレクトロルミネセンス層を備えたエレクトロルミネセンス素子からなるエレクトロルミネセンス表示装置に関する。

【0 0 0 2】

【従来の技術】 従来の電気信号に応答して多色表示するカラー表示装置としては CRT (陰極線管) や液晶型素子が広く利用されている。更に、完全固体型として高輝度の発光が得られるエレクトロルミネセンスを用いたエレクトロルミネセンス素子の複数からなるエレクトロルミネセンス表示装置も開発されている。

【0 0 0 3】 かかるエレクトロルミネセンス表示装置を、電流の印加により発光するエレクトロルミネセンス素子の発光層材質で分類すると、無機物発光層を有するものと有機発光層を有するものとに分けられる。近年、有機発光層を有する有機エレクトロルミネセンス素子が注目されている。有機エレクトロルミネセンス素子の構造は、電極間に正孔輸送層、発光層、電子注入層など有機蛍光材料の積層体からなっている。例えば、図 1 に有機エレクトロルミネセンス表示装置である X, Y マトリクス型のものの一例を示す。該エレクトロルミネセンス表示装置のエレクトロルミネセンス素子 1-0 は、ガラス透明基板 1 上に、ITO 等の複数の透明電極 2 (陽極)、正孔輸送層 3、有機発光層 4、透明電極 2 に交差する複数の背面電極 6 (陰極) を順に積層、形成した 2 層構造で、電極の交差点が画素に対応したマトリクスとなる。有機エレクトロルミネセンス表示装置には、図に示す正孔輸送層 3 及び有機発光層 4 からなる 2 層構造のものや、図示しないが有機発光層 4 及び背面電極 6 間に有機電子輸送層がさらに配された 3 層構造や、さらなる多層構造のものがある。なお、正孔輸送層、有機発光層、電子輸送層などを有機エレクトロルミネセンス機能層ともいう。

【0 0 0 4】 有機エレクトロルミネセンス素子 1-0 において、有機発光層 4 は、例えばクマリン化合物等の蛍光体を含む層である。有機正孔輸送層 3 は電極から正孔を注入させ易くする機能と電子をブロックする機能とを有し、有機電子輸送層は電極から電子を注入させ易くする機能を有している。有機エレクトロルミネセンス素子において、一対の電極から注入された電子と正孔との再結合によって励起子が生じ、この励起子が放射失活する過程で光を放ち、この光が透明電極及びガラス基板を介して外部に放出される。

【0 0 0 5】 しかしながら、A1 などからなる陰極にピンホール 7 があると、そこから水分や酸素などが浸入し陰極界面との抵抗が高くなったり (陰極の剥離も含む)、有機エレクトロルミネセンス機能層が変質することにより発光しない領域、すなわち黒点 (ダークスポット) 8 が発生する。また、図 1 に示すように、有機エレクトロルミネセンス機能層は膜厚がサブミクロンオーダーと薄いためゴミ 1-5 により、透明電極 2 の陽極と陰極の

背面電極 6 とがショート（短絡）しやすい。これを防ぐために、基板表面の洗浄及び平滑化を行っている。しかし、完全にはきれいにできないため、ショートが発生してしまう。

【0006】

【発明が解決しようとする課題】本発明は、上記の事情に鑑みてなされたものであり、本発明の目的は、ショート発生を抑制した信頼性の高いエレクトロルミネセンス表示装置を提供することを目的とする。

【0007】

【発明を解決するための手段】本発明の有機エレクトロルミネセンス表示装置は、1以上の有機化合物からなるエレクトロルミネセンス機能層が互いに積層された有機化合物層群が陰極及び陽極間に配された有機エレクトロルミネセンス素子が基板上に形成されてなる有機エレクトロルミネセンス表示装置であって、前記有機化合物層群並びに前記陰極及び陽極を空間を介して囲繞しかつこれらを外気から遮断する気密ケースと、前記気密ケース内の空間を満す少なくとも1種類の支燃性ガスを含む封入ガスと、を有することを特徴とする有機エレクトロルミネセンス表示装置。

【0008】本発明の実施例の有機エレクトロルミネセンス表示装置においては、前記支燃性ガスは酸素ガスであることを特徴とする。この本発明の実施例の有機エレクトロルミネセンス表示装置においては、前記酸素ガスは濃度が1vol%以上であることを特徴とする。本発明の実施例の有機エレクトロルミネセンス表示装置においては、前記支燃性ガスは一酸化二窒素ガスであることを特徴とする。

【0009】この本発明の実施例の有機エレクトロルミネセンス表示装置においては、前記一酸化二窒素ガスは濃度が2vol%以上であることを特徴とする。本発明の実施例の有機エレクトロルミネセンス表示装置においては、前記支燃性ガスはオゾンガスである。本発明の実施例の有機エレクトロルミネセンス表示装置においては、前記支燃性ガスは塩素ガスであることを特徴とする。

【0010】本発明の実施例の有機エレクトロルミネセンス表示装置においては、前記支燃性ガスは一酸化窒素ガスであることを特徴とする。本発明の実施例の有機エレクトロルミネセンス表示装置においては、前記支燃性ガスはフッ素ガスであることを特徴とする。本発明の実施例の有機エレクトロルミネセンス表示装置においては、前記支燃性ガスは三フッ化窒素ガスであることを特徴とする。

【0011】本発明の実施例の有機エレクトロルミネセンス表示装置においては、前記支燃性ガスは二フッ化酸素ガスであることを特徴とする。本発明の実施例の有機エレクトロルミネセンス表示装置においては、前記支燃性ガスは三酸化フッ化塩素ガスであることを特徴とする。本発明の実施例の有機エレクトロルミネセンス表示

装置においては、前記封入ガスは窒素ガス又は不活性ガスを含むことを特徴とする。

【0012】本発明の様な構造にすることにより、支燃性ガスによって、陰極のピンホールや不連続な箇所の周辺は酸化され、また、短絡している部位は発熱するため、陰極材料が容易に酸化して絶縁体となり、ショートの発生を抑止できる。支燃性ガスは気体酸化剤であって、自燃性がなく、他の物質の燃焼を助ける物質をいう。

【0013】

【発明の実施の形態】以下に本発明の実施例を図面を参照しつつ説明する。図2は本実施例のエレクトロルミネセンス表示装置を示す。ガラス透明基板1上にて、両電極間に積層された正孔輸送層及び有機発光層の有機エレクトロルミネセンス機能層からなるエレクトロルミネセンス素子10を空間を介して囲繞するように気密ケース20がガラス透明基板1上に気密的に接着されている。気密ケース20が有機化合物層群を水分を多く含む外気から遮断する。気密ケース20内の空間が少なくとも酸素などの少なくとも1種類の支燃性ガスを含む封入ガスで満たされている。混合するガスはN₂, Ar, Neなどの不活性ガスでもよく、また、これらを混合させたガスでもよい。

【0014】かかる実施例のエレクトロルミネセンス素子10は、図3に示すように、ガラス透明基板1上に、ITO等の複数のストライプ陽極の透明電極2、正孔輸送層3、有機発光層4、透明電極2に交差する複数のAlのストライプ陰極の背面電極6を順に積層、形成した2層構造のエレクトロルミネセンス表示装置である。正孔輸送層3及び有機発光層4は互いに積層された有機化合物層群をなす。

【0015】実施例として、ストライプ状にパターニングされたITOの陽極付きガラス基板を十分に洗浄し、真空蒸着により、この基板上の陽極ストライプ上にTPDの正孔輸送層を膜厚700Åで、Al₁q₃の発光層を膜厚550Åで、ストライプ状にパターニングされたAlの陰極を膜厚1000Åで順に成膜した。最後に気密ケースにより気密的に接着し、各種の封入ガスで満たし、封止を行った。また、気密ケースの内壁には吸湿のためにCaOを配した。

【0016】このようにして得られた64×256画素を有する有機エレクトロルミネセンス素子を、輝度が200cd/m²になるように点灯させたまま、85°C、2時間、動作保持し、次いで、-40°C、96時間動作保持する動作試験を行った。気密ケース内の封入ガスが酸素ガスと窒素ガスとの混合ガスで、酸素濃度0.5vol%, 1vol%, 3vol%, 6vol%, 10vol%, 15vol%, 20vol%, 50vol%, 100vol%の場合の結果を表1に示す。

【0017】気密ケース内の封入ガスが一酸化二窒素ガスと窒素ガスとの混合ガスで、一酸化二窒素濃度1vol%

%, 2 vol%, 10 vol%, 20 vol%, 50 vol%, 100 vol%の場合の結果を表2に示す。気密ケース内の封入ガスがオゾン、塩素、一酸化窒素、フッ素、三フッ化窒素、二フッ化酸素及び三酸化フッ化塩素の支燃性ガスとそれぞれ窒素ガスとの混合ガスで、各支燃性ガス濃度5 vol%の場合の結果を表3に示す。

【0018】比較例として、気密ケース内を窒素ガスのみで満たしたこと以外は、実施例と同様に有機エレクトロルミネセンス素子を作製し、実施例と同様に動作試験を行った。その結果を表1に示す。

【0019】

【表1】

	支燃性 ガス	濃度 [vol%]	不点灯画素数
比較例	-	0	22
例1	O ₂	0.5	18
例2	O ₂	1	0
例3	O ₂	3	0
例4	O ₂	6	0
例5	O ₂	10	0
例6	O ₂	15	0
例7	O ₂	20	0
例8	O ₂	50	0
例9	O ₂	100	0

【0020】

【表2】

	支燃性 ガス	濃度 [vol%]	不点灯画素数
例10	N ₂ O	1	15
例11	N ₂ O	2	0
例12	N ₂ O	10	0
例13	N ₂ O	20	0
例14	N ₂ O	50	0
例15	N ₂ O	100	0

【0021】

【表3】

	支燃性 ガス	濃度 [vol%]	不点灯画素数
例16	O ₂	5	0
例17	C ₁ ₂	5	0
例18	NO	5	0
例19	F ₂	5	0
例20	NF ₃	5	0
例21	OF ₂	5	0
例22	ClO ₂ F	5	0

表1より明らかなように、酸素ガス濃度が1 vol%以上の封入ガスで気密ケース内を満された有機エレクトロルミネセンス素子においては、ショートを原因とする不点灯画素が発生しなかった。しかし、酸素濃度が20 vol%以上の窒素ガスで気密ケース内を満した有機エレクト

ロルミネセンス素子においては目視で黒点（非発光部）の拡大が確認されたため、特に苛酷な条件下で使用する場合、封入ガスの酸素濃度は1 vol%以上20 vol%未満が好ましい。

【0022】表2より明らかなように、一酸化二窒素ガス濃度が2 vol%以上の封入ガスで気密ケース内を満された有機エレクトロルミネセンス素子においては、ショートを原因とする不点灯画素が発生しなかった。表3より明らかなように、オゾン、塩素、一酸化窒素、フッ素、三フッ化窒素、二フッ化酸素及び三酸化フッ化塩素の支燃性ガスの濃度がそれぞれ5 vol%の封入ガスで気密ケース内を満された有機エレクトロルミネセンス素子においては、ショートを原因とする不点灯画素が発生しなかった。

【0023】さらに、上記実施例では、酸素、一酸化二窒素、オゾン、塩素、一酸化窒素、フッ素、三フッ化窒素、二フッ化酸素及び三酸化フッ化塩素の支燃性ガスをそれぞれ独立に用いた封入ガスで行ったが、これら支燃性ガスを2種類以上を封入ガスに含めることができる。以上述べたように有機エレクトロルミネセンス素子の封止ガスとして少なくとも酸素などの支燃性ガスを含む封入ガスを用いると、ショートの発生しない信頼性の高い有機エレクトロルミネセンス素子を得る効果がある。

【0024】上記実施例では、両電極間に正孔輸送層3及び有機発光層4を配した2層構造有機化合物層群としたが、陰極6及び有機発光層4間に有機化合物からなる電子輸送層が配されたものでもよい。また、有機発光層4の代わりに無機物発光層とした場合でもよい。さらに上記実施例に加えて、窒素N₂、酸素O₂、水H₂Oの3者のうち水の存在が最も経時劣化に悪影響るので、水又は湿気の遮断対策として、気密ケース20内の有機化合物層群に対向する内壁面に有機化合物層群並びに陰極から隔離して配置された通気性を有する保持容器中に五酸化ニリン、BaOなどの乾燥剤を封入することもできる。

【図面の簡単な説明】

【図1】有機エレクトロルミネセンス素子の概略部分拡大断面図である。

【図2】実施例の有機エレクトロルミネセンス表示装置の概略拡大断面図である。


【図3】実施例の有機エレクトロルミネセンス表示装置の有機エレクトロルミネセンス素子の概略部分拡大断面図である。

【符号の説明】


- 1 ガラス透明基板
- 2 透明電極
- 3 正孔輸送層
- 4 有機発光層
- 6 背面電極
- 10 有機エレクトロルミネセンス素子

20 気密ケース


【図1】



【図2】



【図3】



THIS PAGE BLANK (USPTO)